



## LACA BLANCA Y NEGRA

Serie No.80XX

### 1 | DESCRIPCIÓN

Laca formulada a partir de nitrocelulosa, de rápido secado, fácil aplicación y suave textura. Contiene una alta viscosidad, brindándole así una alta tasa de dilución para un mayor rendimiento. Producto diseñado para la restauración de muebles de madera. Se ofrecen dos colores distintos: blanco y negro.

### 2 | VENTAJAS

- Secado rápido.
- Fácil aplicación.
- Altamente Diluible.
- Textura final suave.
- Viscosidad elevada.
- Producto económico.
- Restaura superficies de madera.

### 3 | USOS TÍPICOS

Apto para todo tipo de trabajo en carpintería y ebanistería. Este producto es altamente recomendable para la renovación de muebles de madera. Su uso se debe limitar al interior, no apto para exteriores.

### 4 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: Línea No. 80XX.
- Tipo genérico: Nitrocelulósico.
- Colores:
  - 8089, Blanco.
  - 8090, Negro.
- Peso por galón: 8.9 libras a 25°C.
- Viscosidad: 124 – 130 KU.
- Brillo: 60 – 70 % a 60° sobre una superficie de madera con sellador como fondo.
- Sólidos en peso: 35%.
- Sólidos en volumen: 26%
- Rendimiento Teórico: 39 m<sup>2</sup>/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
- Tiempo de secado (25°C- 50 % H.R.):
  - Al tacto: máximo 10 minutos.
- Solvente de limpieza: Thinner laca.
- Solvente de dilución: Thinner laca.
- Número mínimo de capas: 2.

\*Datos técnicos en base a color blanco, para el color negro puede variar ligeramente.

## 5 | PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agite perfectamente el producto. Esta laca, debido a su alto desempeño, puede diluirse hasta con 2 galones de thinner laca por galón de producto. No mezcle con otro producto.

## 6 | PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar seca, libre de polvo, aceites, grasas, y cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el desempeño adecuado del producto. Es altamente recomendable suministrar sellador o fondo de la línea de la línea 808X previo a la aplicación de la laca (Ver Hojas técnicas del Sellador o Fondo). Deje secar entre capas y aplique hasta lograr una textura deseada.

## 7 | MÉTODO DE APLICACIÓN

Este producto puede ser aplicado con brocha o pistola de aire. El uso de pistola genera un acabado más satisfactorio. Repita el proceso hasta que haya alcanzado un resultado satisfactorio.

## 8 | ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de thinner laca en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque. Manténgase alejado de fuentes de ignición.

## 9 | PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
- Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.
- No exponer al fuego, producto inflamable.

## 10 | HMIS

- Salud: 2
- Inflamabilidad: 3
- Reactividad: 0

## 11 | PRESENTACIÓN



Cubeta



Galón



1/4 de galón

### NOTA

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del Producto se refieren al producto sin diluir.